

Грунтовка BRAVA ACRYL 03 для изделий из древесины (ВД-АК-03)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Глубокого проникновения
- Препятствует развитию грибков, плесени
- Сокращает расход краски
- Быстросохнущая
- Обеспечивает надежное сцепление краски с основанием

Краткий обзор

Назначение Для обработки изделий из древесины (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской BRAVA ACRYL 35у для окон и дверей (ВД-АК-1035у).

Сферы применения Д Деревообработка

Свойства Снижает расход краски, улучшает ее адгезию (сцепление) к поверхности. Содержит вещества, препятствующие развитию грибков и плесени.

Состав Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, функциональные и фунгицидные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет покрытия – белый, должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	19 - 27
для цветных грунтовок	11 - 27
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 11 л; 20 л; 40 л.

Технология применения

Пригодные подложки Деревянные поверхности.

Подготовка поверхности Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности отшлифовать (при необходимости) и обеспылить.

Система покрытия Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности отшлифовать (при необходимости) и обеспылить.

Способ и условия нанесения Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 15 °С. Грунтовка не требует разбавления. Грунтовку перемешать и наносить в 1 слой методами окунания или струйного облива. При окунании вручную детали должны быть повернуты в емкости дважды для лучшего насыщения поверхности активными веществами.
Высушенное покрытие прошлифовать губками средней зернистости, не допуская прошлифовки покрытия до древесины, после чего изделие обеспылить и окрасить.
Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и влажности (65 ± 5)% – 1ч.
При температуре окружающего воздуха (15-18) °С, влажности выше 70% продолжительность высыхания увеличивается до 4 ч. До последующей отделки изделия выдерживают 4-6 ч при температуре не ниже 15 °С.

Расход До 120 г/м^2 грунтуемой поверхности (без учета потерь) при однослойном покрытии. Расход грунтовки зависит от качества древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная документация
Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000715.03.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная информация
Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины:
телефон: +375 (29) 660 60 23, 660 60 38, 660 70 93
e-mail: otsp@mav.by
v.pavilchuk@mav.by
p.butkevich@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29,
6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008
ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18
12/07/2019