

Лак BRAVA ACRYL 43 для изделий из древесины (ВД-АК-1043)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 06075370.004-98

- Без резкого запаха
- Быстросохнущий (1-2 ч)
- По акриловым краскам

Краткий обзор

Назначение

Для высококачественной защитно-декоративной отделки изделий из массива древесины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (окна, двери, наличники и т. п.) и внутри помещений (окна, двери, доска подоконная, наличники, вагонка, плинтуса и иные элементы интерьера (кроме полов).
!Не окрашивать фасады деревянных зданий (в т. ч. блок-хаус, имитация бруса), нестабильные конструкции, эксплуатируемые открытым способом (обшивочные доски, ограждения, садовые навесы, арки, перголы, садово-парковая мебель и т. п.), поверхности, подвергающиеся механической нагрузке. Можно применять по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям.

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

Образует атмосферостойкое быстросохнущее покрытие, защищающее древесину от воздействия влаги и климатических факторов. Цветной лак создает дополнительную защиту от УФ-излучения и позволяет получить отделку под ценные породы древесины (насыщенность цвета покрытия зависит от количества наносимых слоев). Обладает хорошими малярными свойствами. Отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резкого запаха. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, колеровочные пасты (в случае колеровки), функциональные добавки, вода.

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по цветовой палитре MAV; по образцам заказчика – на предприятии. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания лак должен образовывать однородную, без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30
2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
3. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
4. Блеск покрытия под углом 60°, ед:	
- матового	до 10
- полуматового	10-35
- полуглянцевого	35-60
- глянцевого	61-80
5. Срок службы покрытия, в условиях эксплуатации: У1, ХЛ1, УХЛ1, лет, не менее	6

Упаковка

Пластиковые ведра: 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Изделия из массива древесины.

Подготовка поверхности

Лак не применять по смолистой или обработанной олифой древесине. Старые покрытия полностью удалить, новые поверхности при необходимости отшлифовать, обеспылить, высушить (влажность древесины должна быть (12 ± 3) %) и обработать грунтовкой BRAVA ACRYL 05 под акриловые лаки (ВД-АК-05). Для исправления дефектов поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, использовать цветную шпатлевку BRAVA ACRYL PROFI.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре (t) воздуха, лака и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С. Лак не разбавлять, перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2 или более слоев: при нанесении методом распыления наносить в 2 слоя по 150-175 мкм «по мокрому» каждый; при нанесении кистью или велюровым валиком лак наносить в 2 и более слоев при эксплуатации внутри помещений, не менее 4 слоев – при эксплуатации в атмосферных условиях.
Высушенное покрытие отшлифовать губками мелкой или средней зернистости, не допуская прошлифовки покрытия до древесины, обеспылить и нанести последующие слои лака. Инструмент, пятна лака отмыть теплой водой с мылом до высыхания.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

Лаки одного цвета, но различных партий, могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте лак одной партии или смешивайте необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Промежуточная сушка между слоями – 1-2 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %. При более низкой t и высокой влажности время высыхания увеличивается. Время выдержки покрытия перед эксплуатацией – не менее 24 ч. Механических воздействий избегать в течение 2 недель.

Расход

Без учета потерь: 350–370 г/м² – суммарный (при применении для наружных работ); 200–280 г/м² – суммарный (при применении для внутренних работ). Расход зависит от вида, структуры, качества древесины, ее подготовки, от способа нанесения, желаемого эффекта, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 30 °С.

Меры предосторожности

Лак пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.Е.000393.06.25
Паспорт Безопасности	ПБ № 600112981.011-2013
Протоколы испытаний	РУП «БелНИИС» №20-2 от 15.01.2014
	РУП «БелНИИС» №21-2 от 15.01.2014
	ЛИ ЛКМ «МАВ» №108/20 от 29.07.2020

Контактная информация

Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины:
телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 650 10 52
e-mail: wood@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18