

Состав Profitex декоративно-защитный для древесины

Для наружной и внутренней отделки
ТУ РБ 600112981.024-2004

- Имитирует ценные породы древесины
- УФ-защита древесины
- Защищает от атмосферной влаги
- Подчеркивает структуру древесины
- Предохраняет от плесневых и деревоокрашивающих грибов

Краткий обзор

Назначение

Для наружной защитно-декоративной отделки неокрашенных деревянных изделий и конструкций выше уровня земли (стены, оконные рамы, беседки, садовая мебель, скамьи, заборы), для обновления поверхностей, ранее обработанных аналогичными составами.
Внимание! Допускается использовать внутри жилых помещений для придания цвета неокрашенной доски пола, паркета с обязательным перекрытием лаком BRAVA ALKYD 2122, а также внутри нежилых, неотапливаемых помещений с обязательным последующим перекрытием краской, эмалью или лаком.

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

Имитирует ценные породы древесины, сохраняет видимой естественную текстуру. Содержит в составе современные фунгицидные добавки против плесневых, деревоокрашивающих грибков. Защищает от разрушающего воздействия климатических факторов (влаги, УФ-излучений) и биологических поражений, увеличивая срок службы деревянных изделий.
!Ограничения: не эффективен при обработке поверхности, окрашенной лаками, красками, олифами, эмалями и другими материалами, закрывающими поры древесины. Не окрашивать наружные поверхности бесцветным составом! Не применять внутри помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны)! Не обрабатывать мерзлую древесину! Не применять для поверхностей, контактирующим с пищей!

Состав

Алкидная смола, пигменты, растворители, фунгицидные добавки, сиккатив.

Цвет покрытия

Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAB.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	16
2. Условная вязкость состава по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	12
3. Степень перетира (для цветных составов), мкм, не более	35
4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
6. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2

Упаковка

1л, 3л, 10л.

Технология применения

Пригодные подложки

Деревянные поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины – не более 18 %.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 10 °С, рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °С. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Состав не требует разбавления.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Перед применением и в процессе работы состав тщательно перемешивать!
Наносить на древесину кистью или методом распыления в 2 и более слоев, равномерно распределяя состав вдоль волокон. Мелкие детали окрашивать методом окунания. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида, качества древесины и количества нанесенных слоев. После окончания работ инструменты промыть разбавителем R-UNIT или уайт-спиритом.

Состав одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия выбирайте состав одной партии или смешивайте необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости, или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

Пиктограммы способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «MAB», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

Температурный режим, время высыхания	Время выдержки при температуре (20 ± 2) °С между нанесением первого и второго слоя 15–20 мин, последующими слоями – 24 ч. Сушка финишного слоя – 24 ч.
Расход	100–150 г/м^2 на 1-ый слой, 80–90 г/м^2 на 2-ой и последующие слои. Может изменяться в зависимости от плотности и структуры древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.
Меры предосторожности	Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания паров. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. При недостаточной вентиляции использовать респираторы. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – очки. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. Избегать попадания в окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
Утилизация отходов	После использования пустую банку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	18 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Внимание! После вскрытия упаковки состав рекомендуется использовать в течение месяца.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.70.06.01.008.E.001235.06.25 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.013-2013 Сертификат соответствия BY/112 02.01. TP013 002.03 00325 от 06.10.2025 Протоколы испытаний РУП «БелНИИС» №722-6 от 11.10.2018
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 660 60 38, 610 70 02 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18