

Грунтовка FLAGMAN 012 pHw щелочестойкая, укрывистая (ВД-АК-012 pHw)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Защита от высолов
- Отличная укрывистость насыщенных цветов
- Предотвращает разнооттеночность
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Пригодна для свежеизготовленных поверхностей

Краткий обзор

Назначение

Для грунтования неоднородных по цвету бетонных, кирпичных, оштукатуренных (кроме известковых и известково-цементных) поверхностей, в том числе свежеизготовленных (не менее 3 суток) сразу после их высыхания, перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего воздействия высолов, а также для обеспечения однородности по цвету основания и предотвращения разнооттеночности окрашенной поверхности и улучшения укрывистости красок ярких насыщенных тонов; позволяет более чем в два раза сократить время от изготовления минеральных поверхностей до их последующей отделки; может применяться по цементно-стружечным плитам и гипсоволокнистым листам.

Сферы применения

C Строительство

Свойства

Обладает запирающими свойствами и не позволяет щелочным веществам, содержащимся в минеральных поверхностях, проявляться в виде высолов, а также воздействовать на финишное покрытие. Обеспечивает однородность по цвету основания, сокращает расход краски менее укрывистых цветов. Благодаря входящим в состав уникальным компонентам, позволяет значительно сократить время от изготовления минеральных поверхностей до их последующей отделки.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Базовый цвет – белый. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5-9,5
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	50-68
3. Время высыхания до степени 3 при (20 ± 2) °С, ч, не более	1
4. Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
4.1. грунтовочного покрытия	1,0
4.2. комплексного покрытия с использованием грунтовки – по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, и значение показателя в комплексном покрытии:	
- краски фасадные водно-дисперсионные (далее – ВД)	1,0
- краски фасадные ВД фактурные, краски силикатные и полимерцементные	0,8

Упаковка

11 л; 13,2 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные (кроме известковых и известково-цементных) поверхности, в т. ч. свежеизготовленные (не менее 3 суток), цементно-стружечные плиты и гипсоволокнистые листы.

Подготовка поверхности

Очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, битумных пятен, высолов, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и т. п.), должен отсутствовать эффект меления. Биопоражения, высолы очистить механически или при помощи моек высокого давления, обработать специальными составами. Глянцевые поверхности зашлифовать, обеспылить. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 3 суток. После дождя поверхность просушить 2-3 дня. Металлические части окрасить антикоррозионной грунтовкой MAV. Не наносить на известковые, известково-цементные поверхности!

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре (t) воздуха, грунтовки, поверхности (10–25) °С. Влажность оснований должна быть не более 8 %, воздуха при фасадных работах – (40–80) %, в помещении – (40–60) %. Не наносить при плохих погодных условиях (жара, дождь, туман, роса, сильный ветер). Грунтовку тщательно перемешать, наносить в 1 слой:

• при грунтовании больших площадей внутри и снаружи помещений – интерьерным валиком с длиной ворса 11-14 мм;

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

• при грунтовании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной (для водно-дисперсионных красок);
• пневмораспылением с верхним расположением бачка и диаметром сопла 3-4 мм при рабочем давлении 4-6 атм.
После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и влажности (60–70) % – 1 ч, при более низкой t и/или повышенной влажности – до 4 ч.

Расход

180–220 г/м² на однослойное покрытие. Зависит от шероховатости, пористости поверхности; цвета грунтовки и др. Точнее определяется нанесением пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор.
Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000729.09.25
Техническое свидетельство пригодности	05.5102.24 от 23.04.2024
Декларация соответствия	BY/112 11.01. TP013 088.01 06929
Паспорт безопасности	ПБ № 600112981.10/16-2013
Протоколы испытаний	ЛИ ЛКМ «МАВ» № 11/14 от 02.10.2014
	ЛИ ЛКМ «МАВ» № 116/18 от 23.08.2018
	РУП «Институт БелНИИС» № 119-6 от 26.02.2019
	ЛИ ЛКМ «МАВ» № 10/24 от 15.04.2024
	РУП «Институт БелНИИС» № 147-3 от 18.04.2024

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 44 760 70 02, 660 18 27, 660 62 51, 685 00 87
e-mail: stroyka@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18