



Грунтовочный состав VIOLA Base HT

Для наружных работ
ТУ ВУ 600112981.051-2013

- Бесцветный
- Без резкого запаха
- Защищает от образования плесневых и деревоокрашивающих грибов
- Идеально подходит для временной консервации
- Улучшает качество и сцепление финишных покрытий

Краткий обзор

Назначение

Для защиты от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами неокрашенной древесины и изделий из древесины, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатирующихся выше уровня земли (деревянные фасады, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная древесина).

После высыхания в качестве финишного покрытия наносится защитно-декоративный состав VIOLA Classic HT 30. Допускается окрашивать алкидными эмалями ECOL, согласно инструкции по их применению. Как самостоятельное покрытие может использоваться только для временной консервации (строительного бруса, досок и т. п.) сроком до 6 месяцев. Возможно применение внутри помещений (влажных, неотапливаемых и др., где есть риск поражения древесины) для обработки неокрашенной древесины с обязательным последующим перекрытием органорастворяемыми эмалями, лаками (после полного высыхания грунтовочного состава).

Сферы применения

 Деревообработка

Свойства

Обеспечивает надежное сцепление с последующим слоем. (!) **Ограничения:** НЕ ЭФФЕКТИВЕН при обработке поверхности окрашенной лаками, красками, олифами, эмалями и др., закрывающими поры древесины. НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ мерзлую древесину! НЕ ПРИМЕНЯТЬ: внутри помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны); по поверхностям, контактирующим с пищей.

Состав

Алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, биоцид, функциональные добавки.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °C, с, не менее	12
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	6
3. Время высыхания до степени 3, при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	12

Примечание: по согласованию с потребителем допускается выпуск материала с другими значениями показателя 1.

Упаковка

1 л; 3 л; 10 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Деревянные поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре (t) окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 5 °C и относительной влажности не более 80 %, оптимальная температура нанесения – (20 ± 5) °C. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Состав готов к применению и не требует разбавления. Перед применением и в процессе работы материалы тщательно перемешивают. Наносить кистью в 1-2 слоя, равномерно распределяя материал вдоль волокон. При обработке поверхностей больших площадей (строительный брус, доска и т. п.) возможно нанесение методом распыления. Торцы древесины следует обработать грунтовкой BRAVA ACRYL 013 водоотталкивающей в соответствии с рекомендациями по ее применению либо составом VIOLA BASE HT в 3-4 слоя. Наибольший эффект защиты древесины достигается при нанесении окунанием. По окончании работ инструмент очистить разбавителем R-UNIT или уайт-спиритом.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Промежуточная сушка после первого слоя при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности менее 80 % – 15–20 мин, последующих слоев и окончательная сушка – в течение 12 ч.

Расход

80–130 г/м² на 1 слой. Может изменяться в зависимости от плотности и структуры древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

СТБ ISO 9001-2015
ISO 9001:2015

ООО «Мав», 222711, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск,
mav.by, e-mail: info@mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

05/05/2026

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от минус 20 °С до 30 °С.
Меры предосторожности	Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания паров. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. При недостаточной вентиляции использовать респираторы. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – очки. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. Избегать попадания в окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
Утилизация отходов	После использования пустую банку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000821.09.25 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.040/2-2019 Протоколы испытаний ГУ РНПЦГ №0115/8301/08-02 И ЛКМ «MAV» № 06-1/14 от 30.07.2014 РУП «БелНИИС» № 108-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» № 109-2 от 15.04.2015
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 660 60 38, 610 70 02 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by