

Состав VIOLA Classic HT 30 защитно-декоративный для древесины

Для наружной отделки древесины
ТУ BY 600112981.051-2013

- Без резкого запаха
- Защищает от плесневых и деревоокрашивающих грибов
- Атмосферо-, водо-, УФ-стойкая
- Равномерное распределение состава по поверхности
- Содержит воск

Краткий обзор

Назначение

Для наружной отделки неокрашенных или предварительно загрунтованных грунтовочным составом VIOLA BASE HT новых деревянных поверхностей, находящихся выше уровня земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др., хозяйственные постройки, строительная древесина), для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий, воды, поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, придания древесине эстетических декоративных свойств. Возможно применение по старой очищенной древесине, а также по поверхностям, ранее окрашенным подобными составами с предварительной подготовкой.
! Для защиты от УФ-излучений следует использовать только цветные составы.

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

HT (Hybrid Technology) – уникальная инновационная гибридная технология сочетания эмульгированной воды, натурального льняного масла и алкидных смол – обеспечивает равномерное распределение состава по поверхности. Воск придает древесине водоотталкивающие свойства, обеспечивает дополнительную защиту от воздействия атмосферной влаги. Состав обладает хорошей растекаемостью, равномерно наносится без светлых и темных полос, выгодно подчеркивает природную текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры. Образует на поверхности надежное защитно-декоративное покрытие без глянца. Срок службы покрытия не менее 5 лет (при условии соблюдения технологии нанесения). Выпускаются готовые цвета, возможно изготовление других цветов под заказ на ООО «МАВ».

Состав

Алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, вода, биоцид, льняное масло, сиккатив, воск.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания образует однородную поверхность. Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с	18-30
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30
3. Время высыхания до степени 3, при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24
4. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
5. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2
6. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	50
7. Срок службы покрытия в условиях эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, типа атмосферы I, лет, не менее	5

Упаковка

1 л; 3 л; 10 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Деревянные поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины не должна превышать 16 %. Для получения долговечного покрытия поверхность обработать бесцветным грунтовочным составом VIOLA BASE HT. Подготовка торцов возможна в двух вариантах:
1) нанести бесцветный состав VIOLA Classic HT 30 в 2 слоя;
2) нанести бесцветную грунтовку BRAVA ACRYL 013 в 1-2 слоя.

Способ и условия нанесения

Материал следует наносить при температуре (t) окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 10 °С, оптимальная температура нанесения – (20 ± 5) °С. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Состав готов к применению и не требует разбавления. Перед применением и в процессе работы материал тщательно перемешивают. На загрунтованные поверхности наносить кистью в 2-3 слоя, равномерно распределяя материал вдоль волокон, или распылителем в 2 слоя; на не загрунтованные – в 3 и более слоев. Наибольшая защита древесины достигается при нанесении окунанием (разбавление до 10 % уайт-спиритом). По окончании работ инструмент очистить разбавителем R-UNIT или уайт-спиритом.

Состав одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать состав одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Сушка после первого слоя при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности менее 80 % – (4-6) ч, последующих слоев и окончательная сушка – в течение 24 ч. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания и выдержки может увеличиваться.
Расход	Ориентировочный – 60-120 г/м² на 1 слой. Может изменяться в зависимости от плотности и структуры древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания паров. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. При недостаточной вентиляции использовать респираторы. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – очки. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. Избегать попадания в окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
Утилизация отходов	После использования пустую банку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. **Внимание!** После вскрытия упаковки состав рекомендуется использовать в течение 3 месяцев.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000819.09.25 Паспорт Безопасности ПБ № 600112981.040-2013 Протоколы испытаний ГУ РНПЦГ № 0115/8301/08-02 РУП «БелНИИС» №110-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №111-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №113-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №114-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №115-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №116-2 от 15.04.2015 РУП «БелНИИС» №117-2 от 15.04.2015
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 650 10 52 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18