

Лак FLAGMAN BETTEX AQUA суперстойкое покрытие

Для бетонных полов
ТУ BY 600112981.050-2013

- Для внутренних работ
- Водостойкий
- Стойкий к автомобильным жидкостям и горячим шинам
- Экологичный, без резкого запаха

Краткий обзор

Назначение

Для защитно-декоративной отделки новых и окрашенных краской FLAGMAN BETTEX AQUA бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, лестниц и стен внутри помещений, в т. ч. неотапливаемых и/или с повышенной влажностью (гаражи, складские, торговые, бытовые помещения). Используется внутри помещений для улучшения декоративных характеристик и прочности комплексного покрытия в системе с краской FLAGMAN BETTEX AQUA в качестве финишного слоя. При двухслойном нанесении используется как самостоятельное покрытие. (!) Не наносить по старым алкидным, эпоксидным, полиуретановым покрытиям, наливным полам с упрочненным верхним слоем (топпинговым).

Сферы применения

C Строительство T Торговля

Свойства

Придает защитно-декоративные и антипылевые свойства. Образует покрытие, выдерживающее умеренные нагрузки, стойкое к воздействию воды, слабых растворов щелочей, автомобильных жидкостей (масла, бензин, дизельное топливо), к контакту горячих шин, регулярным влажным уборкам.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, наполнители, функциональные добавки, вода.

Внешний вид покрытия

После высыхания покрытие образует однородную, без кратеров, пор, морщин поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	30 - 40
2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С , ч, не более	1
3. Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,0 - 9,5
4. Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	3,0
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее:	
- воды	240
- индустриального масла	240
- дизельного топлива	240
- бензина	240
6. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2, %, для лака:	
- матового	4-19
- полуглянцевого	37 - 49
7. Срок службы покрытия в условиях эксплуатации У2, У3, лет, не менее	2

Упаковка

Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Новые и окрашенные краской FLAGMAN BETTEX AQUA бетонные полы, цементно-песчаные стяжки, лестницы и стены внутри помещений.

Подготовка поверхности

Новые и неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, меловых, известковых загрязнений, цементного молочка. При необходимости обезжирить ацетоном или растворителем 646. Для гладких поверхностей увеличить шероховатость механическим способом (с помощью абразивов) или химическим (обработка 10 % раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой для удаления остатков кислоты) способом. Прочно держащиеся акриловые покрытия обработать наждачной бумагой, шлифовальными губками для снятия глянца, непрочно держащиеся – удалить шпателем, скребком, загрунтовать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения или FLAGMAN 011 концентрат, FLAGMAN 014 супер-контакт, согласно их применению.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре (t) воздуха, лака и поверхности не ниже 10 °С. Оптимальная t нанесения (20 ± 5) °С, влажность основания – не более 8 %, влажность воздуха – 40-60 %. Лак тщательно перемешать. При нанесении первого слоя разбавить водой – не более 5 %, последующих – не разбавлять. Наносить пневмо- (диаметр сопла – 1,5-1,8 мм, давление воздуха – 0,25-0,4 МПа), безвоздушным распылением, кистью или валиком в 1-2 слоя в комплексном покрытии, в 2-3 слоя в качестве самостоятельного. Система отделки для придания покрытию «эффекта противоскольжения»: 1 слой грунтовки FLAGMAN 014 супер-контакт + 2 слоя краски FLAGMAN BETTEX AQUA + флоки (строительные чипсы) + 1 слой лака.
Инструмент, тару, пятна лака отмыть теплой водой с мылом до высыхания лака.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка при t (20 ± 2) °С – 2-4 ч. При более низкой t и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. Время выдержки покрытия до начала пешеходного движения – 48 часов, не менее 7 суток для более высоких нагрузок.
Расход	На 1 слой – 90-140 г/м^2 без учета потерь, на 2 слоя – 200-250 г/м^2. Зависит от состояния, подготовки поверхности; применяемого оборудования; навыков работника. Точнее определяется нанесением пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при t выше 5 °С.
Меры предосторожности	Лак пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для рук применять резиновые перчатки, при нанесении методом распыления для защиты органов дыхания использовать защитные маски.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Более полная информация по безопасному обращению, утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000528.07.25 Паспорт безопасности ПБ № 60011298.059-2014
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 760 70 02, 660 40 96, 660 83 39 e-mail: stroyka@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Лак FLAGMAN BETTEX AQUA

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18