

ТОН В ТОН

Лак BRAVA ACRYL 48

для внутренних работ
для промышленного применения
ТУ РБ 06075370.004-98

- только для специальных технологических линий
- для плитных материалов
- применять в комплексе с краской
- стойкий к слипанию
- с краской долговечное покрытие

Краткий обзор

Назначение
Для высококачественной защитно-декоративной промышленной отделки древесноволокнистых (ДВП, MDF, HDF), гипсокартонных листов, стекломагниевых плит, панелей и т.п., эксплуатируемых внутри помещений, с помощью вальцового метода нанесения.

Сферы применения
Д Деревообработка

Свойства
В комплексе с краской BRAVA ACRYL 39 для плитных материалов (ВД-АК-2039) образует долговечное покрытие.

Состав
Дисперсия акриловых сополимеров, функциональные добавки, вода.

Внешний вид покрытия
После высыхания лак должен образовывать однородную, без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.

Колеровка
ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также по образцам заказчика.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	20
2. Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С до степени 3, ч, не более	1
3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, для лака:	
- матового	4-19
- полуматового	20-36
- полуглянцевого	37-49
- глянцевого	не менее 50
4. Блеск покрытия под углом 60 °, ед., для лака:	
- матового	до 25
- полуматового	25-50
- полуглянцевого	51-70
- глянцевого	не менее 71

Упаковка
Ведра 3 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Подготовка поверхности
Лак нельзя применять по смолистой или обработанной олифой древесине. Старые покрытия полностью удалить, новые поверхности перед проведением работ при необходимости отшлифовать, очистить от пыли и грязи.

Способ и условия нанесения
Работы проводить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 15 °С. Нанесение лака осуществляется на специальных технологических линиях методом вальцового нанесения. Перед применением лак перемешать, наносить на поверхность плитных материалов и изделий одним или двумя слоями.
Перед нанесением лака на поверхность наносить краску BRAVA ACRYL 39 для плитных материалов (ВД-АК-2039) в 2-4 слоя. Сушка комплексного покрытия производится инфракрасными лампами непосредственно сразу же после нанесения каждого слоя ЛКМ. Рекомендуемая температура поверхности при нанесении лака должна находиться в диапазоне (35-45) °С. Возможно повторное использование рекуперата лака после предварительной фильтрации в соотношении по массе 70:30 (70 весовых частей свежего (нового) лака на 30 весовых частей рекуперата лака). Иное применение по согласованию с техническими специалистами ЧУП «МАВ». Инструмент, упаковку, пятна лака отмыть теплой водой с мылом до высыхания лака.

Расход
8-20 г/м^2 на однослойное покрытие. Зависит от типа и качества окрашиваемого материала, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, www.mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	После работы тщательно вымыть руки. Для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки, для защиты органов дыхания – респиратор. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую упаковку. Засохшие остатки лака утилизировать как бытовые отходы. Полная информация по безопасному обращению и утилизации лака указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации BY.50.51.01.008.E.000200.04.24 от 11.04.2024 Паспорт безопасности ПБХП № 600112981.281-2021
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 660 60 38, 610 70 02 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, www.mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18