

ТОН В ТОН

Лазурь BRAVA AQUA PROTECT PRO

Для наружных работ
ТУ BY 600112981.052-2013

- Атмосферостойкая
- Без резкого запаха
- Содержит УФ-фильтр
- Защищает от плесневых и деревоокрашивающих грибов
- Срок службы не менее 8 лет*
- Полуматовая/ матовая

Краткий обзор

Назначение

Для защитно-декоративной отделки деревянных элементов различных конструкций, эксплуатируемых снаружи помещений (деревянная обшивка, специальные навесы, изгороди, садовые дома, профилированные материалы и т. п.).

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

Лазурь легко наносится, не образуя потеков, равномерно распределяясь по поверхности, подчеркивая естественную красоту натуральной древесины. Благодаря содержанию воска, защищает древесину от воздействия атмосферной влаги. Комплекс современных биоцидных добавок обеспечивает надежную защиту древесины против плесневых и деревоокрашивающих грибов, комплекс УФ-фильтров и светостойких пигментов защищает древесину от выгорания и надолго сохраняют первоначальный вид поверхности. Лазурь на водной основе, не содержит органических растворителей, без резкого запаха. Бесцветную лазурь использовать только в качестве базы под колеровку.
*Прогнозируемый срок службы комплексного покрытия – не менее 8 лет при соблюдении рекомендаций MAV по подготовке, нанесению и правил ухода повреждений покрытия. Из-за процессов естественного старения регулярно осматривайте и проводите ремонтные работы поверхностей с периодичностью от 1 до 3 лет в зависимости от условий воздействия окружающей среды (климатические и конструктивные факторы).

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, функциональные и биоцидные добавки, пигменты, вода.

Цвет покрытия

Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогу MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 18
2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	2
3. Блеск покрытия под углом 60°, ед., для лазури:	
– матовой	до 10
– полуматовой	10-35
– полуглянцевой	35-60
– глянцевой	60-80
4. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20 ± 2) °С, ч, не менее	24

Примечание: по согласованию с потребителем значения показателей могут отличаться от приведенных.

Упаковка

Пластиковые ведра: 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Подготовка поверхности

Поверхности очистить от загрязнений, пыли и смолы. Поверхность должна быть сухой, влажность древесины не выше 15 % для хвойных пород и 12 % для лиственных. Новые поверхности при необходимости отшлифовать абразивными материалами средней зернистости Р150–Р180. Старые лакокрасочные покрытия полностью удалить, поверхность зачистить абразивными материалами средней зернистости и обеспылить. Состарившуюся, посеревшую древесину отшлифовать до здоровой неповрежденной древесины и обеспылить. Участки, пораженные деревоокрашивающими (синева, краснота и т. д.), плесневыми грибами, обработать отбеливающими составами, согласно рекомендаций по их применению. Не применять по поверхностям, ранее обработанным огнебиозащитными пропиточными составами.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

Применение	Работы проводить при температуре (t) окружающего воздуха, лазури и поверхности (15–25) °С, относительная влажность воздуха 60–70 %. Лазурь готова к применению. Допускается разбавление водой не более чем на 5 % (по массе). Перед применением и в процессе работы лазурь необходимо перемешивать. Наносить на древесину кистью, валиком (равномерно распределяя материал вдоль волокон) или краскораспылителем не менее чем в 3 слоя. При отделке торцевых срезов необходимо нанести дополнительно 1-2 слоя лазури. Для оценки пригодности применения материала на таких породах древесины как дуб, лиственница и т. п. рекомендуется провести локальное пробное окрашивание. При работе с древесиной лиственницы рекомендуется предварительно использовать специализированные запирающие составы. После использования лазури инструмент отмыть теплой водой с мылом. Засохшая лазурь очищается механически. Лазурь одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте лазурь одной партии или смешивайте необходимое количество в отдельной емкости или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка после первого слоя при температуре (20 ± 2) °С – 3 ч, последующих слоев – 3-6 ч и окончательная сушка – в течение 24 ч. Сильных механических воздействий на покрытие избегать в течение 7 дней.
Расход	Ориентировочный расход лазури на однослойное покрытие без учета потерь составляет около 100–120 г/м² по строганой гладкой поверхности, около 125–180 г/м² по пиленой и грубошлифованной поверхности. Расход лазури зависит от вида и структуры окрашиваемой поверхности, степени ее подготовки, применяемого оборудования, квалификации персонала и точнее определяется путем пробного нанесения на небольшой участок.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой упаковке при t выше 5 °С. Не допускать замораживания.
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания - индивидуальные средства защиты. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	Остатки лазури после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Полная информация по безопасному обращению и утилизации – в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации BY.50.51.01.008.E.000531.07.25 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.320-2023
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 650 10 52 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18