# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 313

# Promatt

## краска интерьерная

### 100% акрилат

**абсолютно матовая / ultraflat**

ТУ BY 600112981.098-2025




- сохраняет матовость даже после безвоздушного нанесения
- минимальное грязеудержание
- износостойкая, устойчива к частой влажной уборке
- одна краска – разные типы поверхности

## Краткий обзор

**Назначение**

Многоцелевая краска для стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется к применению по всем видам минеральных поверхностей в отапливаемых и неотапливаемых общественных, жилых и производственных зданиях и сооружениях с повышенными санитарно-гигиеническими и эксплуатационными требованиями. Подходит для окраски обоев.

**Сферы применения**

C Строительство

**Свойства**

Акрилатная, отличается очень прочным сцеплением (адгезией) с основанием, обладает высокой укрывистостью. Образуемое глубокоматовое покрытие устойчиво к частым влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов (1 класс стойкости к влажному истиранию по СТБ EN 13300).

**Состав**

Водная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

**Колеровка**

Универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

**Цвет и внешний вид покрытия**

После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

## Технические данные

| Показатели качества | Значение по ТУ |
|---|---|
| 1. Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 |
| 2. Показатель концентрации ионов водорода, pH | 7,5-9,5 |
| 3. Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более | 150 |
| 4. Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| 5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 1 |
| 6. Блеск покрытия под углом 85°, единиц блеска (глубокоматовый) | <5 |
| 7. Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее | 1,5 |
| 8. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 24 |
| 9. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее | |
| «Гексадекон», «Полидез», «Дескоцид» | 30 |
| «Триацид» | 60 |
| «КДИ» | 120 |
| 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 5) °С, мин, не менее | 15 |
| 11. Смываемость пленки, г/м², не более | 1,0 |

**Упаковка**

Металлические ведра 1 л, 3 л, 10 л.

**Пригодные подложки**

Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, обои под покраску.

**ООО «МАВ»**
**222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск**

**e-mail: info@mav.by**
**mav.by**
**master.by**

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 313

| | |
|---|---|
| **Подготовка поверхности** | Минеральные поверхности очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные). Биопоражения и высолы удалить механически, при необходимости обработать специальными составами. Глянцевые основания зашлифовать и обеспылить. Новые бетонные поверхности окрашивать только через 28 дней, оштукатуренные – через 7 дней. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) покрыть антикоррозионной грунтовкой MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности! Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски, поверхность обработать грунтовкой master.by PROGRUND акрилатной или грунт-краской master.by PRONIVELIR интерьерной укрывистой, исходя из рекомендаций по их применению. Обои окрашивать после полного их высыхания (через 2 суток после наклеивания) согласно рекомендациям производителя обоев. |
| **Способ и условия нанесения** | Работы проводить при температуре (t) воздуха, краски и поверхности не ниже 10 °С. Влажность оснований должна быть не более 8 %, воздуха – (40–60) %. Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 %, при безвоздушном нанесении – около 10 %. Краску тщательно перемешать. Наносить валиком с длиной ворса 11-13 мм (большие площади), кистью с искусственным ворсом (небольшие и рельефные поверхности) в 2-3 слоя или пневматическим, безвоздушным, комбинированным распылением в 1-2 слоя. При безвоздушном распылении для получения высококачественного покрытия и исключения подтеков использовать сопла типа FF LP и LP размером 12-14″ при давлении 90-110 бар. Упаковку с частично использованной краской тщательно закрыть, а содержимое использовать в наиболее короткий срок. Инструмент, упаковку, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки не менее 21 суток.<br>Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте краску одной партии или смешивайте необходимое количество в отдельной емкости или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. |
| **Пиктограммы способов нанесения** |  |
| **Температурный режим, время высыхания** | Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч. |
| **Расход** | 300–400 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от вида, структуры, состояния, подготовки поверхности; применяемого оборудования, квалификации персонала и др. Точнее определяется нанесением пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей расход краски увеличивается в 1,2–1,6 раза. |

## Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| **Транспортировка и хранение** | В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С. |
| **Меры предосторожности** | Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. |
| **Утилизация отходов** | Остатки краски после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности. |
| **Гарантийный срок** | 24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. |

## Контактная информация

**Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:**

+375 44 760 70 02 stroyka@mav.by
+375 29 660 18 27
+375 29 660 62 51
+375 29 685 00 87

**Отдел клиентской поддержки:**

+375 (1716) 6 12 29 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22
+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24

**ООО «МАВ»**
**222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск**

**e-mail: info@mav.by**
**mav.by**
**master.by**

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.