

MAV

RED LINE
SOLUTIONS

www.mav.by



КОЛЕРОВКА:
ТОН В ТОН - система компьютерной
колеровки по представленной цветовой
палитре, каталогу MAV-NOVA, RAL.



БЕЛЫЙ	RAL 4004	ЗЕЛЕНый
БЕЖЕВый	ФИОЛЕТОВый	ЗАЩИТНый
КАРАМЕЛЬ	RAL 3005	МЯТА
МИНДАЛЬ	ВИШНЕВый	БИРЮЗОВый
ЛИМОННый	КОРИЧНЕВый	RAL 5021
ЖЕЛТый	RAL 8023	НЕБЕСНый
RAL 1017	ОРЕХ	RAL 5005
RAL 1005	КРАСНО-КОРИЧНЕВый	RAL 5002
ОРАНЖЕВый	RAL 8016	RAL 5022
RAL 2010	ЗЕЛЕНое ЯБЛОКО	RAL 7044
RAL 2001	RAL 6017	СВЕТЛО-СЕРый
RAL 3000	МАЙСКАЯ ЗЕЛЕНь	СЕРый
КРАСНый	ЯРКО-ЗЕЛЕНый	ЧЕРНый
МАЛИНОВый	ЕЛОВАЯ ХВОЯ	

Цветовые оттенки
отпечатаны типографским
способом и могут
отличаться от оригинала

05-2019 ©

MAV

RED LINE
SOLUTIONS



FLAGMAN

EMAL ЭКО-ДОМ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АЛКИДНО-АКРИЛОВАЯ



для окраски новых
и обновления ранее окрашенных
деревянных фасадов



MAVte, люди – КРАШЕ БУДЕТ!

FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ



**ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ, СТАРЫМ АЛКИДНЫМ
И РАНЕЕ ОКРАШЕННЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ**



ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



**ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НОВЫХ
И ОКРАШЕННЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ**



**АТМОСФЕРО-
СВЕТСТОЙКАЯ**



**МОЮЩАЯСЯ,
ЭЛАСТИЧНАЯ**



**НЕ СОДЕРЖИТ
ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ**



**БЕЛАЯ
БАЗА D
БАЗА TR**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Старые прочно держащиеся глянцевые алкидные или акриловые покрытия предварительно обработать наждачной бумагой или шлифовальными губками для снятия глянца, либо нанести грунтовку FLAGMAN 014 супер-контакт (ВД-АК-014).

Для предотвращения проступания красящих веществ, содержащихся в древесине, деревянные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04). При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой BRAVA ACRYL PROF-I.

Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками BELAKOR и т.п.



СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при t окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10°C . Не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой - не более 5 %. Краску наносить распылением, валиком или кистью в 2 - 3 слоя (не считая грунтовочного) с промежуточной сушкой каждого слоя при $t (20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 4-6 часов. Рекомендуемая t нанесения - $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$. При более низкой t и высокой влажности время высыхания и выдержки может увеличиваться. Окончательная сушка покрытия происходит в течение 24 часов.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 200 г/м². Зависит от вида, качества и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л: 6 - 12 м²; 2,5 л: 14 - 29 м²; 5 л: 28 - 56 м².

Идеальное решение для:


новых и ранее окрашенных деревянных фасадов



изделий из древесины и древеснопроизводных материалов внутри и снаружи помещений



ранее окрашенных минеральных поверхностей внутри помещений



изделий из черных и цветных металлов



Краска FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ соответствует европейским требованиям по содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее экологическую безопасность для здоровья человека, как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.